

Karta techniczna

GRAVIT 630

Poliuretanowa masa uszczelniająca

WŁAŚCIWOŚCI	
<p>POLIURETANOWA MASA USZCZELNIAJĄCA - GRAVIT 630 - jest jednokomponentowym poliuretanowym wyrobem, utwardzającym się poprzez reakcję z wilgocią znajdującą się w powietrzu. Służy do uszczelniania połączeń blach, miejsc spawanych i zgrzewanych. Tworzy mocną i elastyczną powłokę, nie kurczy się i nie pęka. Poliuretanowa masa uszczelniająca GRAVIT 630 posiada bardzo dobrą przyczepność zarówno do blach surowych, jak i polakierowanych oraz szkła, betonu, drewna i ceramiki. Może być pokrywana dowolnymi podkładami i lakierami akrylowymi. Jest odporna na wodę oraz działanie czynników atmosferycznych.</p>	
ZASTOSOWANIE	
<p>GRAVIT 630 zaleca się do uszczelniania spawanych lub zgrzewanych złączy elementów metalowych, kanałów ściekowych, opraw świateł, dachu, okien i innych elementów karoserii samochodowej.</p>	
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI	
<p>Oczyścić z rdzy. Powierzchnia przed nałożeniem powinna być czysta, sucha i odtłuszczona.</p>	
ZASADY POSTĘPOWANIA	
<p>Przyciąć tubę i przyciąć końcówkę aplikatora tak aby uzyskać odpowiednią średnicę wyciskania. Po usunięciu metalowego dna i środka pochłaniającego wilgoć można rozpocząć wyciskanie przy użyciu pistoletu ręcznego lub pneumatycznego. Aby uzyskać najlepszy rezultat zaleca się stosowanie produktu w temperaturze od +5°C do 35°C.</p>	
CZAS SCHNIĘCIA	
<p>Powierzchniowa suchość powłoki</p>	<p>40-60 minut w temperaturze 20°C i wilgotności powietrza 55%.</p>
<p>Czas utwardzania przy grubości 3-4 mm</p>	<p>24 godziny w temperaturze 20°C i wilgotności powietrza 55%.</p>
LAKIEROWANIE	
<p>W zależności od grubości położonej warstwy można pokrywać lakierem po 1 – 2 godzin.</p>	
KOLOR	
<p>Czarny, szary, biały</p>	

ZAWARTOŚĆ ORGANICZNYCH CZĘŚCI LOTNYCH LZO (VOC)	
VOC II/B/e limit* = 840g/l	140 g/l
*Dla mieszaniny gotowej do aplikacji zgodnie z Dyrektywą UE 2004/42/CE.	
CZYSZCZENIE SPRZĘTU	
Rozcieńczalnik do wyrobów akrylowych THIN 850 lub rozpuszczalnik do wyrobów nitrocelulozowych.	
WARUNKI PRZECHOWYWANIA	
Przechowywać w chłodnych i suchych pomieszczeniach z dala od źródeł ognia i ciepła. Unikać naświetlania promieniami słonecznymi.	
TERMINY PRZYDATNOŚCI	
GRAVIT 630	12 miesięcy w 20°C
BEZPIECZEŃSTWO	
Patrz Karta Charakterystyki	
UWAGI	
Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego.	
INNE INFORMACJE	
<p>Efektywność naszych systemów jest wynikiem badań laboratoryjnych oraz wieloletniego doświadczenia. Dane zawarte w niniejszym materiale są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich stosowania. Gwarantujemy wysoką jakość pod warunkiem, że są spełnione nasze instrukcje oraz praca jest wykonana zgodnie z zasadami dobrego rzemiosła. Konieczne jest wykonanie próbnego zastosowania produktu ze względu na potencjalnie różne zachowanie się wyrobu z różnymi materiałami. Nie ponosimy odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.</p>	